

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年11月28日
Date of Application:

出願番号 特願2003-398736
Application Number:

[ST. 10/C]: [JP2003-398736]


出願人 TDK株式会社
Applicant(s):

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2004年 1月 7日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康



【書類名】 特許願
【整理番号】 99P06611
【提出日】 平成15年11月28日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G11B 7/24
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K株式会社内
 【氏名】 三島 康児
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K株式会社内
 【氏名】 井上 弘康
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K株式会社内
 【氏名】 小巻 壮
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K株式会社内
 【氏名】 由徳 大介
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K株式会社内
 【氏名】 新井 均
【特許出願人】
 【識別番号】 000003067
 【氏名又は名称】 T D K株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100078031
 【氏名又は名称】 大石 皓一
【選任した代理人】
 【識別番号】 100121681
 【氏名又は名称】 緒方 和文
【選任した代理人】
 【識別番号】 100126468
 【氏名又は名称】 田久保 泰夫
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003- 1753
 【出願日】 平成15年 1月 8日
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003-344865
 【出願日】 平成15年10月 2日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 074148
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

基板と、基板上に、少なくとも中間層を介して、積層された複数の記録層を備え、前記複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属Mと、記録用のレーザービームが照射されることにより、前記金属Mと結合して、前記金属Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを、含むことを特徴とする光記録媒体。

【請求項 2】

前記複数の記録層のうち、レーザービームの光入射面側から最も遠い記録層以外の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属Mと、記録用のレーザービームが照射されることにより、前記金属Mと結合して、前記金属Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを含むことを特徴とする請求項 1 に記載の光記録媒体。

【請求項 3】

前記元素Xが、S、O、CおよびNからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の光記録媒体。

【請求項 4】

前記金属Mと前記元素Xを含む記録層が、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属を、さらに含むことを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項 5】

基板と、基板上に、少なくとも中間層を介して、積層された複数の記録層を備え、前記複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、CおよびNからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むことを特徴とする光記録媒体。

【請求項 6】

前記複数の記録層のうち、レーザービームの光入射面側から最も遠い記録層以外の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、CおよびNからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むことを特徴とする請求項 5 に記載の光記録媒体。

【請求項 7】

前記誘電体材料が、ZnS・SiO₂ またはLa・Si・O・Nを主成分として含んでいることを特徴とする請求項 5 または 6 に記載の光記録媒体。

【請求項 8】

前記複数の記録層のうち、前記レーザービームの光入射面から最も遠い記録層が、Cuを主成分として含む第一の記録膜と、Siを主成分として含む第二の記録膜とを備えていることを特徴とする請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項に記載の光記録媒体。

【請求項 9】

前記複数の記録層が、380 nm ないし 450 nm の波長を有するレーザービームを用いて、データの記録および再生が可能に構成されたことを特徴とする請求項 1 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の光記録媒体。

【書類名】明細書

【発明の名称】光記録媒体

【技術分野】

【0001】

本発明は、複数の記録層を有する追記型の光記録媒体に関するものであり、とくに、複数の記録層を備え、レーザビームの光入射面から最も遠い記録層に、所望のように、データを記録し、記録されたデータを再生することができ、かつ、レーザビームの光入射面から最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録されたデータを再生することができる光記録媒体に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、デジタルデータを記録するための記録媒体として、CDやDVDに代表される光記録媒体が広く利用されている。このような光記録媒体に要求される記録容量は年々増大し、光記録媒体の記録容量を増大させるために、種々の提案がなされている。

【0003】

その一つとして、二層の記録層を備えた光記録媒体が提案されており、再生専用の光記録媒体であるDVD-VideoやDVD-ROMにおいて、すでに実用化されている。

【0004】

このように、二層の記録層を備えた再生専用の光記録媒体は、記録層を構成するプリピットが表面に形成された2枚の基板が、中間層を介して、積層された構造を有している。

【0005】

また、近年、ユーザによるデータの記録が可能な書き換え型の光記録媒体についても、二層の記録層を備えた光記録媒体が提案されている（特開2001-243655号公報参照）。

【0006】

二層の記録層を備えた書き換え型の光記録媒体においては、記録膜と、記録膜を挟んで形成された誘電体膜（保護膜）とによって記録層が形成され、かかる構造を有する記録層が、中間層を介して、積層されている。

【0007】

このような二層の記録層を備えた書き換え型の光記録媒体にデータを記録する場合には、レーザビームのフォーカスをいずれか一方の記録層に合わせ、レーザビームのパワーを再生パワー P_r よりも十分に高レベルの記録パワー P_w に設定して、レーザビームを記録層に照射することによって、記録層に含まれている記録膜の相状態を変化させて、記録層の所定の部分に記録マークを形成する。

【0008】

こうして形成された記録マークは、記録マークが形成されていないブランク領域とは異なる反射率を有するため、レーザビームのフォーカスをいずれか一方の記録層に合わせ、パワーが再生パワー P_r に設定されたレーザビームを記録層に照射し、記録層からのレーザビームの光量を検出することによって、記録層に記録されたデータを再生することができる。

【0009】

このように、二層の記録層が形成された書き換え型光記録媒体においては、レーザビームのフォーカスをいずれか一方の記録層に合わせて、レーザビームをその記録層に照射して、その記録層にデータを記録し、その記録層に記録されたデータが再生されるように構成されているため、光入射面から遠い側の記録層（以下、「第一の記録層」という）に、データを記録し、記録されたデータを再生するときに、光入射面から近い側の記録層（以下、「第二の記録層」という）を介して、第一の記録層に、レーザビームが照射されることになる。

【0010】

したがって、所望のように、第一の記録層にデータを記録し、第一の記録層に記録され

たデータを再生するためには、第二の記録層が、レーザビームに対して、十分に高い光透過率を有していることが必要である。

【0011】

【特許文献1】特開2001-243655号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

その一方で、第二の記録層に記録されたデータを再生したときに、高いC/N比を有する再生信号を得るためには、第二の記録層は、記録マークが形成された領域と、ブランク領域との間の反射率差が十分に大きい材料によって形成されていることが要求される。

【0013】

同様な問題は、二層の記録層を有する追記型記録媒体においても、生じ、第二の記録層には同様の特性が要求されている。

【0014】

しかしながら、レーザビームの光入射面から最も遠い記録層以外のすべての記録層が、レーザビームに対して、十分に高い光透過率を有し、かつ、記録マークが形成された領域と、ブランク領域との反射率差が十分に大きい特性を有する二層以上の記録層を備えた光記録媒体は開発されていなかった。

【0015】

したがって、本発明は、複数の記録層を備え、レーザビームの光入射面から最も遠い記録層に、所望のように、データを記録し、記録されたデータを再生することができ、かつ、レーザビームの光入射面から最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録されたデータを再生することができる光記録媒体を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0016】

本発明のかかる目的は、基板と、基板上に、少なくとも中間層を介して、積層された複数の記録層を備え、前記複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属Mと、記録用のレーザビームが照射されることにより、前記金属Mと結合して、前記金属Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを、含むことを特徴とする光記録媒体によって達成される。

【0017】

本発明者の研究によれば、複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属Mと、記録用のレーザビームが照射されることにより、前記金属Mと結合して、前記金属Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを、含むように構成されている場合には、複数の記録層が、レーザビームに対して、十分な光透過率を有していることが見出されている。

【0018】

したがって、本発明によれば、レーザビームが光入射面から最も遠い最下層の記録層に到達するまでに、レーザビームのパワーが低下するのを最小限に抑制させることができるから、最下層の記録層に、所望のように、データを記録することが可能となり、一方、最下層の記録層に記録されたデータを再生する場合にも、最下層の記録層で反射されたレーザビームが、光入射面に到達するまでに、レーザビームのパワーが低下するのを最小限に抑制できるから、最下層の記録層に記録されたデータを、所望のように、再生することが可能となる。

【0019】

また、本発明においては、金属Mと元素Xを含む記録層は、記録用のレーザビームが照射されて、データが記録されるときには、金属Mと元素Xが結合されて、その化合物の結

晶が生成されることにより、データが記録されるように構成されている。

【0020】

こうして、データが記録された場合には、レーザビームに対する記録層の反射率において、金属Mと元素Mとの化合物が結晶化された領域と、それ以外の領域との反射率差を大きくすることができ、したがって、最下層の記録層だけでなく、最下層の記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができる。

【0021】

本発明においては、前記複数の記録層のうち、レーザビームの光入射面側から最も遠い記録層以外の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属Mと、記録用のレーザビームが照射されることにより、前記金属Mと結合して、前記金属Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを含むように構成されていることが好ましい。

【0022】

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記元素Xが、S、O、CおよびNからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素である。

【0023】

S、O、CおよびNは、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属Mと高い反応性を有しているため、元素Xとして、好ましく用いることができる。なかでも、6B族であるO、Sは、適度な反応性を有し、FやClのような7B族の元素のように、反応性が高すぎて、記録用のレーザビームを照射せずとも、金属元素Mと反応してしまうといった不具合がなく、とくに好ましい。

【0024】

本発明の好ましい実施態様においては、前記金属Mと前記元素Xを含む記録層が、さらに、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属を含んでいる。

【0025】

本発明において、金属Mと元素Xを含む記録層が、Mgを含んでいるときは、Mgの含有量は、18.5原子%ないし33.7原子%であることが好ましく、20原子%ないし33.5原子%であることが、さらに好ましく、Alを含んでいるときは、Alの含有量は、11原子%ないし40原子%であることが好ましく、18原子%ないし32原子%であることが、さらに好ましく、また、Tiを含んでいるときは、Tiの含有量は、8原子%ないし34原子%であることが好ましく、10原子%ないし26原子%であることが、さらに好ましい。

【0026】

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記複数の記録層のうち、前記レーザビームの光入射面から最も遠い記録層が、Cuを主成分として含む第一の記録膜と、Siを主成分として含む第二の記録膜とを備えている。

【0027】

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、前記複数の記録層のうち、前記レーザビームの光入射面から最も遠い記録層が、Cuを成分として含む第一の記録膜と、Siを主成分として含む第二の記録膜とを有しているから、光入射面から最も遠い記録層に記録されたデータを再生したときの再生信号のノイズレベルを、より低く抑えることができ、また、記録前後の反射率差を大きくすることができ、さらに、光記録媒体を、長期間保存した場合にも、記録されたデータが劣化するのを防止することができ、光記録媒体の信頼性を高めることが可能となる。

【0028】

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記レーザビームの光入射面から最も遠い記録層と前記基板との間に、反射膜が形成されている。

【0029】

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、光入射面から最も遠い記録層に記録された

データを再生する場合に、光入射面側から入射されたレーザービームが、反射膜の表面によって反射され、反射膜によって反射されたレーザービームは、光入射面から最も遠い記録層で反射されたレーザービームと、相互干渉し、この結果、記録前と記録後の反射率差を大きくすることができ、したがって、レーザービームの光入射面から最も遠い記録層に記録されたデータを、感度よく、再生することが可能となる。

【0030】

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記複数層の記録層が、380 nm ないし 450 nm の波長を有するレーザービームを用いて、データが記録され、記録されたデータが再生されるように構成されている。

【0031】

金属 M と元素 X を含む記録層は、380 nm ないし 450 nm の波長を有するレーザービームに対して良好な光学特性を示すため、380 nm ないし 450 nm の波長を有するレーザービームを用いて、データが記録され、記録されたデータが再生されるのが好ましい。

【0032】

本発明の前記目的はまた、基板と、基板上に、少なくとも中間層を介して、積層された複数の記録層を備え、前記複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むことを特徴とする光記録媒体によって達成される。

【0033】

本発明者の研究によれば、複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むように構成されている場合には、複数の記録層が、レーザービームに対して、十分な光透過率を有していることが見出されている。

【0034】

したがって、本発明によれば、レーザービームの光入射面から最も遠い記録層に、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができ、また、レーザービームの光入射面から最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができる。

【0035】

本発明においては、前記複数の記録層のうち、レーザービームの光入射面側から最も遠い記録層以外の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むことが好ましい。

【0036】

本発明において、前記誘電体材料は、ZnS・SiO₂ または La・Si・O・N を主成分として含んでいることが好ましい。

【発明の効果】

【0037】

本発明によれば、複数の記録層を備え、レーザービームの光入射面から最も遠い記録層に、所望のように、データを記録し、記録されたデータを再生することができ、かつ、レーザービームの光入射面から最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録されたデータを再生することができる光記録媒体を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】**【0038】**

以下、添付図面に基づいて、本発明の好ましい実施態様につき、詳細に説明を加える。

【0039】

図1は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の略斜視図であり、図2は、図1のAで示された部分の略拡大図である。

【0040】

図1に示されるように、本実施態様にかかる光記録媒体10は、約120mmの外径と、1.2mmの厚さを有する円板状に形成されており、図2に示されるように、支持基板11と、第一の記録層20と、第一の中間層12と、第二の記録層30と、第二の中間層13と、第三の記録層40と、第三の中間層14と、第四の記録層50と、光透過層15とを備えている。

【0041】

第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50は、それぞれ、データを記録する記録層であり、本実施態様にかかる光記録媒体10は、四層の記録層を有している。

【0042】

図2に示されるように、本実施態様にかかる光記録媒体10は、光透過層15にレーザービームLが照射されるように構成され、光透過層15の一方の表面によって、光入射面15aが構成されている。

【0043】

図2に示されるように、第一の記録層20が、光入射面15aから最も遠い記録層を構成し、第四の記録層50が、光入射面15aに最も近い記録層を構成している。

【0044】

第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40あるいは第四の記録層50にデータを記録し、第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40あるいは第四の記録層50に記録されたデータを再生する場合には、光入射面15a側から、380nmないし450nmの波長 λ を有する青色レーザービームLが照射され、その焦点が、第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50のいずれか1つに合わされる。

【0045】

したがって、第一の記録層20にデータを記録し、第一の記録層20に記録されたデータを再生するときには、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50を介して、第一の記録層20に、レーザービームLが照射され、第二の記録層30にデータを記録し、第二の記録層30に記録されたデータを再生するときには、第三の記録層40および第四の記録層50を介して、第二の記録層30に、レーザービームLが照射され、第三の記録層40にデータを記録し、第三の記録層40に記録されたデータを再生するときには、第四の記録層50を介して、第三の記録層40に、レーザービームLが照射される。

【0046】

支持基板11は、光記録媒体10に求められる機械的強度を確保するための支持体として、機能する。

【0047】

支持基板11を形成するための材料は、光記録媒体10の支持体として機能することができれば、とくに限定されるものではない。支持基板11は、たとえば、ガラス、セラミックス、樹脂などによって、形成することができる。これらのうち、成形の容易性の観点から、樹脂が好ましく使用される。このような樹脂としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、シリコン樹脂、フッ素系樹脂、ABS樹脂、ウレタン樹脂などが挙げられる。これらの中でも、加工性、表面粗度などの点から、ポリカーボネート樹脂がとくに好ましく、本実施態様においては、支持基板11は、ポリカーボネート樹脂によって形成されている。

本実施態様においては、レーザビームLは、支持基板11とは反対側に位置する光入射面15aを介して、照射されるから、支持基板11が、光透過性を有していることは必要でない。

【0048】

本実施態様においては、支持基板11は、約1.1mmの厚さを有している。図2に示されるように、支持基板11の表面には、交互に、グループ11aおよびランド11bが形成されている。支持基板11の表面に形成されたグループ11aおよび/またはランド11bは、データを第一の記録層20に記録する場合およびデータを再生する場合において、レーザビームLのガイドトラックとして、機能する。

【0049】

グループ11aの深さは、とくに限定されるものではないが、10nmないし40nmに設定することが好ましく、グループ11aのピッチは、とくに限定されるものではないが、0.2μmないし0.4μmに設定することが好ましい。

【0050】

図2に示されるように、支持基板11の表面上には、第一の記録層20が形成されている。

【0051】

図3は、第一の記録層20の構造を示す略拡大断面図である。

【0052】

図3に示されるように、第一の記録層20は、支持基板11側から、反射膜21、第二の誘電体膜22、第一の記録膜23a、第二の記録膜23bおよび第一の誘電体膜24が積層されて、構成されている。

【0053】

反射膜21は、光入射面15aから入射されるレーザビームLを反射し、再び、光入射面15aから出射させる役割を果たすとともに、レーザビームLの照射によって、第一の記録膜23aおよび第二の記録膜23bに生じた熱を効果的に放熱させる役割を果たす。

【0054】

反射膜21を形成するための材料は、とくに限定されるものではなく、Mg、Al、Ti、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ge、Ag、Pt、Auなどによって、形成することができる。これらのうちでは、Al、Au、Ag、Cuまたはこれらの合金が、高い反射率と高い熱伝導率を有しているため、反射膜21を形成するために、好ましく使用される。

【0055】

反射膜21は、20nmないし200nmの厚さを有するように、形成されることが好ましい。反射膜21の厚さが20nm未満であると、反射膜21の反射率を十分に高くすることが困難になるとともに、第一の記録層20に生成された熱を放熱することが困難になり、その一方で、反射膜21の厚さが200nmを越えていると、反射膜21の成膜に長い時間を要するため、生産性が低下し、また、内部応力などによって、クラックが発生するおそれがある。

【0056】

図3に示されるように、反射膜21の表面上には、第二の誘電体膜22が形成されている。

【0057】

第二の誘電体膜22は、支持基板11の熱変形を防止する機能を有し、さらに、第一の誘電体膜24とともに、第一の記録膜23aおよび第二の記録膜23bを保護する保護膜として機能する。

【0058】

第二の誘電体膜22を形成するための材料は、レーザビームLの波長領域において、透明な誘電体材料であれば、とくに限定されるものではなく、たとえば、酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物、あるいは、これらの組み合わせを主成分とする誘電体材料によって、

第二の誘電体膜 22 を形成することができ、第二の誘電体膜 22 は、好ましくは、Si、Ge、Zn、Al、Ta、Ti、Co、Zr、Pb、Ag、Sn、Ca、Ce、V、Cu、Fe、Mg よりなる群から選ばれる少なくとも一種の金属を含む酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物、あるいは、これらの複合物によって形成される。第二の誘電体膜 22 を形成するための誘電体材料としては、ZnS と SiO₂ の混合物がとくに好ましく、また、ZnS と SiO₂ のモル比としては、50:50 ないし 85:15 であることが好ましく、略 80:20 であることが、さらに好ましい。

【0059】

図 3 に示されるように、第二の誘電体膜 22 の表面上には、第一の記録膜 23a が形成され、さらに、その表面上には、第二の記録膜 23b が形成されている。

【0060】

第一の記録膜 23a および第二の記録膜 23b は、データを記録する膜である。

【0061】

本実施態様においては、第一の記録膜 23a は Cu を主成分として含み、第二の記録膜 23b は Si を主成分として含んでいる。

【0062】

本明細書において、ある元素を主成分として含むとは、当該元素の含有量が 50 原子% ないし 100 原子% であることを意味する。

【0063】

Cu を主成分として含む第一の記録膜 23a には、Al、Zn、Sn、Mg、Au からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素が添加されていることが好ましい。これらの元素を、Cu を主成分として含む膜に添加した場合には、再生信号のノイズレベルを低下させることが可能になるとともに、長期間の保存に対する信頼性を向上させることが可能になる。

【0064】

第一の記録膜 23a および第二の記録膜 23b は、その総厚が、2 nm ないし 40 nm となるように形成されることが好ましい。

【0065】

第一の記録膜 23a および第二の記録膜 23b の総厚が、2 nm 未満の場合には、レーザービーム L を照射する前後の反射率の変化が少なくなり、高い C/N 比の再生信号を得ることができなくなり、一方、第一の記録膜 23a および第二の記録膜 23b の総厚が、40 nm を越えると、記録感度が悪化してしまう。

【0066】

第一の記録膜 23a および第二の記録膜 23b のそれぞれの厚さは、とくに限定されるものではないが、第二の記録膜 23b の厚さと、第一の記録膜 23a の厚さとの比、すなわち、第二の記録膜 23b の厚さ / 第一の記録膜 23a の厚さが、0.2 ないし 5.0 であることが好ましい。

【0067】

図 3 に示されるように、第二の記録膜 23b の表面には、第一の誘電体膜 24 が形成されている。

【0068】

第一の誘電体膜 24 は、第二の誘電体膜 22 と同様の材料によって形成することができる。

【0069】

図 2 に示されるように、第一の記録層 20 の表面には、第一の中間層 12 が形成されている。

【0070】

第一の中間層 12 は、第一の記録層 20 と第二の記録層 30 を物理的および光学的に十分な距離をもって離間させる機能を有している。

【0071】

図2に示されるように、第一の中間層12の表面には、交互に、グループ12aおよびランド12bが形成されている。第一の中間層12の表面に形成されたグループ12aおよび/またはランド12bは、第二の記録層30にデータを記録する場合および第二の記録層30からデータを再生する場合において、レーザビームLのガイドトラックとして、機能する。

【0072】

図2に示されるように、第一の中間層12の表面には、第二の記録層30が形成され、第二の記録層30の表面には、第二の中間層13が形成されている。

【0073】

第二の中間層13は、第二の記録層30と第三の記録層40とを物理的および光学的に十分な距離をもって離間させる機能を有している。

【0074】

図2に示されるように、第二の中間層13の表面には、交互に、グループ13aおよびランド13bが形成されている。第二の中間層13の表面に形成されたグループ13aおよび/またはランド13bは、第三の記録層40にデータを記録する場合および第三の記録層40からデータを再生する場合において、レーザビームLのガイドトラックとして、機能する。

【0075】

図2に示されるように、第二の中間層13の表面には、第三の記録層40が形成され、第三の記録層40の表面には、第三の中間層14が形成されている。

【0076】

第三の中間層14は、第三の記録層40と第四の記録層50とを物理的および光学的に十分な距離をもって離間させる機能を有している。

【0077】

図2に示されるように、第三の中間層14の表面には、交互に、グループ14aおよびランド14bが形成されている。第三の中間層14の表面に形成されたグループ14aおよび/またはランド14bは、第四の記録層50にデータを記録する場合および第四の記録層50からデータを再生する場合において、レーザビームLのガイドトラックとして、機能する。

【0078】

グループ12a、13a、14aの深さおよびピッチは、支持基板11の表面に設けられたグループ11aの深さおよびピッチと同程度に設定することができる。

【0079】

第一の中間層12、第二の中間層13および第三の中間層14は、それぞれ、5 μ mないし50 μ mの厚さを有するように形成されることが好ましく、さらに好ましくは、10 μ mないし40 μ mの厚さを有するように、形成される。

【0080】

第一の中間層12、第二の中間層13および第三の中間層14は、レーザビームLが通過するため、高い光透過率を有していることが必要である。

【0081】

第一の中間層12、第二の中間層13および第三の中間層14を形成するための材料は、レーザビームに対する光透過性を有していれば、とくに限定されるものではないが、紫外線硬化性アクリル樹脂を用いることが好ましい。

【0082】

図2に示されるように、第三の中間層14の表面には、第四の記録層50が形成されている。

【0083】

第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50は、データを記録する層であり、それぞれ、単一の膜によって構成されている。

【0084】

本実施態様において、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 は、それぞれ、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含んでおり、誘電体材料は、 $ZnS \cdot SiO_2$ または $La \cdot Si \cdot O \cdot N$ を主成分として含んでいることが好ましい。ここに、本明細書において、 $ZnS \cdot SiO_2$ は、 ZnS および SiO_2 の混合物を意味し、 $La \cdot Si \cdot O \cdot N$ は、La、Si、O および N の混合物を意味する。

【0085】

具体的には、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 が成膜されるに際して、Mg、Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に対して、還元材として作用し、その結果、成膜後の第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 には、それぞれ、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素とが含まれることになる。

【0086】

また、本実施態様においては、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 の厚さは、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 の厚さを、それぞれ、 D_2 、 D_3 および D_4 とした場合に、 $D_2 > D_3 > D_4$ の関係が満たされるように、形成されている。

【0087】

第二の記録層 30 は、第一の記録層 20 にデータを記録し、第一の記録層 20 に記録されたデータを再生するときに、レーザビーム L が透過する層であり、また、第三の記録層 40 は、第一の記録層 20 または第二の記録層 30 にデータを記録し、第一の記録層 20 または第二の記録層 30 に記録されたデータを再生するときに、レーザビーム L が透過する層であり、さらに、第四の記録層 50 は、第一の記録層 20、第二の記録層 30 または第三の記録層 40 にデータを記録し、第一の記録層 20、第二の記録層 30 または第三の記録層 40 に記録されたデータを再生するときに、レーザビーム L が透過する層であるから、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 は、レーザビーム L に対して十分な光透過率を有していることが必要である。

【0088】

その一方で、第二の記録層 30、第三の記録層 40 あるいは第四の記録層 50 に記録されたデータを再生するときには、第二の記録層 30、第三の記録層 40 あるいは第四の記録層 50 によって反射され、光入射面 15a から出射したレーザビームのパワーが検出されて、再生信号が生成されるから、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 は、記録されたデータを再生したときに、高いレベルの再生信号を得ることができるのに十分な反射率を有していることが必要である。

【0089】

本実施態様においては、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 は、それぞれ、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むように形成されており、本発明者の研究によれば、こうした材料は、380 nm ないし 450 nm の波長 λ を有するレーザビーム L に対する光透過率が高く、第

一の記録層 20 の上層に形成される記録層を構成する材料として、非常に、好適であることが見出されている。

【0090】

さらに、本実施態様においては、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 の厚さを、それぞれ、 D_2 、 D_3 および D_4 とした場合に、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 の厚さは、 $D_2 > D_3 > D_4$ の関係が満たされるように、形成されており、こうした厚さを有するように、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 を形成した場合には、光入射面 15a から遠い記録層であるほど、レーザビーム L に対する反射率を高くすることができる。

【0091】

図 2 に示されるように、第四の記録層 50 の表面上には、光透過層 15 が形成されている。

【0092】

光透過層 15 は、レーザビーム L を透過させる層であり、その一方の表面によって、光入射面 15a が構成されている。

【0093】

光透過層 15 は、 $30\ \mu\text{m}$ ないし $200\ \mu\text{m}$ の厚さを有するように形成されることが好ましい。

【0094】

光透過層 15 を形成するための材料は、とくに限定されるものではないが、第一の中間層 12、第二の中間層 13 および第三の中間層 14 と同様に、紫外線硬化性アクリル樹脂を用いることが好ましい。

【0095】

光透過層 15 は、データを記録し、再生する場合に、レーザビーム L が通過するため、十分に高い光透過性を有している必要がある。

【0096】

以上のような構成を有する光記録媒体 10 は、次のようにして、製造される。

【0097】

図 4 ないし図 8 は、光記録媒体 10 の製造方法を示す工程図である。

【0098】

まず、図 4 に示されるように、スタンプ 60 を用いて、表面に、グループ 11a およびランド 11b を有する支持基板 11 が、射出成形によって形成される。

【0099】

次いで、図 5 に示されるように、グループ 11a およびランド 11b が形成されている支持基板 11 の表面のほぼ全面に、スパッタリング法などの気相成長法によって、反射膜 21、第二の誘電体膜 22、第一の記録膜 23a、第二の記録膜 23b および第一の誘電体膜 24 が順次、形成されて、第一の記録層 20 が形成される。

【0100】

次いで、図 6 に示されるように、第一の記録層 20 の表面上に、紫外線硬化性アクリル樹脂をスピコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜の表面に、スタンプ 61 を被せた状態で、スタンプ 61 を介して、紫外線を照射することによって、表面に、グループ 12a およびランド 12b が形成された第一の中間層 12 が形成される。

【0101】

次いで、図 7 に示されるように、第一の中間層 12 の表面上に、第二の記録層 30 が形成される。

【0102】

以下においては、説明の便宜上、一例として、第二の記録層 30 が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料のうち、 $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}$

2 または $\text{La} \cdot \text{Si} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$ を主成分として含む誘電体材料に、 Mg 、 Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むように形成される場合につき、説明を加える。

【0103】

$\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$ または $\text{La} \cdot \text{Si} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$ を主成分として含むターゲットと、 Mg 、 Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属を主成分として含むターゲットを用いて、スパッタリング法などの気相成長法により、第二の記録層 30 が形成される。

【0104】

こうして、 $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$ または $\text{La} \cdot \text{Si} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$ とを主成分として含むターゲットと、 Mg 、 Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法などの気相成長法により、第二の記録層 30 が形成されたときには、第二の記録層 30 の成膜過程で、 Mg 、 Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が、還元剤として作用し、この結果、第二の記録層 30 中に、 Zn または La の金属が、単体の形で存在することになる。

【0105】

具体的には、たとえば、ターゲットとして、 $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$ を主成分として含むターゲットと、 Mg を主成分として含むターゲットを用いた場合には、 Mg が、 $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$ に含まれる ZnS に対する還元剤として作用し、その結果として、第二の記録層 30 中に、 Zn が均等に分散される。したがって、 Zn が、単体の形で、第二の記録層 30 に含まれることになる。また、このとき、還元剤として用いられた Mg は、 ZnS から分離、あるいは、 ZnS に含まれる S の一部と結合して、 MgS を形成すると考えられる。

【0106】

本実施態様において、第二の記録層 30 を形成する際に、スパッタリングのターゲットとして、 $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$ を主成分として含むターゲットを用いた場合には、 ZnS と SiO_2 のモル比を、40:60 ないし 80:20 とすることが好ましく、65:35 ないし 75:25 とすることが、さらに好ましい。

【0107】

ZnS のモル比が 40% 以上であるときは、第二の記録層 30 のレーザビームに対する反射率と光透過率とを、ともに、向上させることができ、また、 ZnS のモル比が 80% 以下であるときは、応力によって、第二の記録層 30 にクラックが発生することを、確実に、防止することができる。さらに、 ZnS と SiO_2 のモル比を 65:35 ないし 75:25 に設定すれば、第二の記録層 30 にクラックが発生することを、より効果的に防止しつつ、第二の記録層 30 のレーザビームに対する反射率と光透過率とを、より一層向上させることが可能になる。

【0108】

また、本実施態様において、第二の記録層 30 を形成する際に、スパッタリングのターゲットとして、 $\text{La} \cdot \text{Si} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$ を主成分として含むターゲットを用いた場合には、 $\text{La} \cdot \text{Si} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$ を構成する SiO_2 、 Si_3N_4 および La_2O_3 において、 SiO_2 と、 Si_3N_4 および La_2O_3 の和とのモル比を、10:90 ないし 50:50 とすることが好ましく、 SiO_2 、 Si_3N_4 および La_2O_3 のモル比を、30:50:20 とすることがより好ましい。

【0109】

SiO_2 のモル比が 10% 未満である場合には、第二の記録層 30 にクラックが入りやすくなり、 SiO_2 のモル比が 50% を越える場合には、屈折率の低下により、第二の記録層 30 の反射率が低下するからであり、また、 Si_3N_4 および La_2O_3 の和のモル比が 50% ないし 90% であると、高い屈折率が得られるとともに、クラックの発生を防止することができるからである。これらを考慮すれば、スパッタリングのターゲットとして、 SiO_2 、 Si_3N_4 および La_2O_3 のモル比を 30:50:20 とすることがより好ましい。

【0110】

さらに、本実施態様において、第二の記録層30が、Mgを含んでいるときには、Mgの含有量は、18.5原子%ないし33.7原子%であることが好ましく、20原子%ないし33.5原子%であることが、さらに好ましく、Alを含んでいるときには、Alの含有量は、11原子%ないし40原子%であることが好ましく、18原子%ないし32原子%であることが、さらに好ましく、また、Tiを含んでいるときには、Tiの含有量は、8原子%ないし34原子%であることが好ましく、10原子%ないし26原子%であることが、さらに好ましい。

【0111】

次いで、第二の記録層30の表面上に、紫外線硬化性アクリル樹脂をスピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜の表面に、スタンプを被せた状態で、スタンプを介して、紫外線を照射することによって、表面に、グループ13aおよびランド13bが形成された第二の中間層13を形成する。

【0112】

次いで、第二の中間層13の表面上に、ZnS・SiO₂またはLa・Si・O・Nを主成分として含むターゲットと、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法などの気相成長法により、第二の記録層30と同様に、第三の記録層40を形成する。

【0113】

次いで、第三の記録層40の表面上に、紫外線硬化性アクリル樹脂をスピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜の表面に、スタンプを被せた状態で、スタンプを介して、紫外線を照射することによって、表面に、グループ14aおよびランド14bが形成された第三の中間層14を形成する。

【0114】

次いで、図8に示されるように、第三の中間層14の表面上に、ZnS・SiO₂またはLa・Si・O・Nを主成分として含むターゲットと、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法などの気相成長法により、第二の記録層30および第三の記録層40と同様に、第四の記録層50を形成する。

【0115】

さらに、図2に示されるように、第四の記録層50の表面上に、紫外線硬化性アクリル樹脂をスピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜に紫外線を照射することによって、光透過層15を形成する。

【0116】

こうして、光記録媒体10が作製される。

【0117】

以上のように構成された本実施態様にかかる光記録媒体10に、次のようにして、データが記録される。

【0118】

本実施態様において、光記録媒体10にデータを記録するにあたっては、光透過層15の光入射面15aを介して、380nmないし450nmの波長λを有するレーザービームLが照射され、第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50のいずれかに、レーザービームLのフォーカスが合わせられる。

【0119】

図9は、光記録媒体10の第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50にデータを記録する際に、レーザービームLのパワーを制御するレーザパワー制御信号のパルス列パターンを示すダイアグラムである。

【0120】

図9に示されるように、光記録媒体10の第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40あるいは第四の記録層50にデータを記録するのに用いるレーザパワー制御

信号のパルス列パターンは、記録パワー P_w に対応するレベル、中間パワー P_m に対応するレベルおよび基底パワー P_b に対応するレベルの3つのレベルの間で、レベルが変調されたパルスによって構成されている。記録パワー P_w 、中間パワー P_m および基底パワー P_b のパワーは、 $P_w > P_m \geq P_b$ の関係を満たしており、これに対応して、パルス列パターンの3つのレベルも、決定されている。

【0121】

第一の記録層 20 に、データを記録する場合には、図 9 に示されるパルス列パターンを有するレーザパワー制御信号に従って、レーザビーム L のパワーが変調され、こうして、パワーが変調されたレーザビーム L が、第一の記録層 20 にフォーカスされて、光透過層 15、第四の記録層 50、第三の記録層 40 および第二の記録層 20 を介して、第一の記録層 20 に照射される。

【0122】

図 10 は、データが記録される前の第一の記録層 20 の略断面図であり、図 11 は、データが記録された後の第一の記録層 20 の略断面図である。

【0123】

記録パワー P_w に設定されたレーザビーム L が、第一の記録層 20 に照射されると、第一の記録層 20 が加熱され、図 11 に示されるように、第一の記録膜 23 a に主成分として含まれる元素と、第二の記録膜 23 b に主成分として含まれる元素とが混合され、混合領域 M が形成される。この混合領域 M は、それ以外の領域と、レーザビーム L に対する反射率が大きく異なるため、記録マーク M として、利用することができる。

【0124】

本実施態様においては、第一の記録層 20 の上層に位置する第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 が、それぞれ、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料のように構成されているから、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 が、レーザビーム L に対して十分な光透過率を有しており、したがって、レーザビーム L が、第四の記録層 50、第三の記録層 40 および第二の記録層 30 を透過する際に、レーザビーム L のパワーが低下することを最小限に抑制することができ、第一の記録層 20 に、所望のように、データを記録することが可能となる。

【0125】

一方、第一の記録層 20 に記録されたデータを再生する場合にも、第四の記録層 50、第三の記録層 40 および第二の記録層 30 を透過する際に、レーザビーム L のパワーが低下することを最小限に抑制することができ、また、第一の記録層 20 で反射されたレーザビーム L が、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 を透過する際に、レーザビーム L のパワーが低下することを最小限に抑制することが可能になるから、第一の記録層 20 に記録されたデータを、所望のように、再生することもできる。

【0126】

さらに、本実施態様においては、第一の記録膜 23 a と支持基板 11 との間に、反射膜 21 が形成されているから、反射膜 21 によって反射されたレーザビーム L と、第一の記録層 20 によって反射されたレーザビーム L とが相互干渉し、その結果、記録前と記録後の反射率差を大きくすることができ、したがって、第一の記録層 20 に記録されたデータを、感度よく、再生することができる。

【0127】

また、第二の記録層 30 に、データを記録する場合には、図 9 に示されるパルス列パターンを有するレーザパワー制御信号に従って、パワーが変調され、こうして、パワーが変調されたレーザビーム L が、第二の記録層 30 にフォーカスされ、光透過層 15、第四の記録層 50 および第三の記録層 40 を介して、第二の記録層 30 に照射される。

【0128】

こうして第二の記録層 30 に、レーザビーム L が照射されると、第二の記録層 30 の相状態が変化して、第二の記録層 30 に、データが記録される。以下、具体的な記録のメカニズムについて、第二の記録層 30 が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料のうち、ZnS・SiO₂ または La・Si・O・N を主成分として含む誘電体材料に、Mg、Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含んでいる場合を例に挙げて説明する。

【0129】

すなわち、パワーが記録パワー P_w に設定されたレーザビーム L が照射されると、第二の記録層 30 が加熱され、加熱された第二の記録層 30 の領域において、第二の記録層 30 に含まれる単体の Zn または La の金属が、S または O と反応して、結晶状態の ZnS または La₂O₃ となり、さらに、結晶状態の ZnS または La₂O₃ の周辺に存在する非晶質状態の ZnS または La₂O₃ が、結晶状態の ZnS または La₂O₃ を核として、結晶成長する。こうして、結晶状態の ZnS または La₂O₃ が生成された領域は、それ以外の領域と、390 nm ないし 450 nm の波長 λ を有するレーザビーム L に対する反射率が大きく異なるので、これを利用して、データを記録することが可能となる。

【0130】

同様に、第二の記録層 30 の上層に位置する第三の記録層 40、または、第三の記録層 40 の上層に位置する第四の記録層 50 に、データを記録する場合にも、第二の記録層 30 と同様にして、第三の記録層 40 あるいは第四の記録層 50 に、レーザビーム L が照射され、データが記録される。

【0131】

ここに、レーザビーム L の記録パワー P_w のレベルは、データを記録する記録層ごとに設定される。

【0132】

すなわち、第一の記録層 20 に、データを記録する場合には、レーザビーム L を照射することによって、第一の記録膜 23a に主成分として含まれる元素と、第二の記録膜 23b に主成分として含まれる元素とが混合して、混合領域 M が確実に形成されるレベルに、レーザビーム L の記録パワー P_w が設定され、第二の記録層 30、第三の記録層 40 あるいは第四の記録層 50 に、データを記録する場合には、レーザビーム L を照射することによって、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 のそれぞれに含まれる Zn または La の金属と、S または O の元素とが、結合して、確実に、ZnS あるいは La₂O₃ が生成されるレベルに、レーザビーム L の記録パワー P_w が設定される。

【0133】

また、中間パワー P_m および基底パワー P_b のレベルも、データを記録する記録層ごとに設定される。

【0134】

すなわち、第一の記録層 20 に、データを記録する場合には、中間パワー P_m あるいは基底パワー P_b のレーザビーム L が照射されても、第一の記録膜 23a に主成分として含まれる元素と、第二の記録膜 23b に主成分として含まれる元素とが混合することがないレベルに、中間パワー P_m および基底パワー P_b が設定され、第二の記録層 30、第三の記録層 40 あるいは第四の記録層 50 に、データを記録する場合には、中間パワー P_m あるいは基底パワー P_b のレーザビーム L が照射されても、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 のそれぞれに含まれる Zn または La の金属と、S または O の元素とが、結合することがないレベルに、中間パワー P_m および基底パワー P_b が設定される。

【0135】

とくに、基底パワー P_b のレベルは、記録パワー P_w のレーザビーム L が照射されて、

加熱された領域が、レーザビーム L のレベルが基底パワー P_b に切り換えられることによって、速やかに冷却されるように、きわめて低いレベルに設定される。

【0136】

以上のようにして、光記録媒体 10 の第一の記録層 20、第二の記録層 30、第三の記録層 40 あるいは第四の記録層 50 に、データが記録される。

【0137】

以下、本発明の効果をより明瞭なものとするため、実施例を掲げる。

【実施例】

【0138】

実施例 1

まず、射出成型法により、厚さが 1.1 mm、直径が 120 mm で、表面に、グループおよびランドが、0.32 μ m のグループピッチで形成されたポリカーボネート基板を作製した。

【0139】

次いで、ポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、グループおよびランドが形成された表面上に、Ag、Pd および Cu の合金を主成分として含み、100 nm を厚さを有する反射膜、ZnS と SiO₂ の混合物を主成分として含み、39 nm の厚さを有する第二の誘電体膜、Cu を主成分とし、23 原子%の Al と 13 原子%の Au が添加された 5 nm の厚さを有する第一の記録膜、Si を主成分として含み、5 nm の厚さを有する第二の記録膜および、ZnS と SiO₂ の混合物を主成分として含み、20 nm の厚さを有する第一の誘電体膜を、順次、スパッタリング法により形成し、第一の記録層を形成した。第一の誘電体膜および第二の誘電体膜に含まれた ZnS と SiO₂ の混合物中の ZnS と SiO₂ のモル比率は、80:20 であった。

【0140】

次いで、第一の記録層が形成されたポリカーボネート基板をスピンコート装置にセットし、ポリカーボネート基板を回転させながら、第一の記録層上に紫外線硬化性アクリル樹脂を、塗布して、塗膜を形成し、塗膜の表面に、グループおよびランドが形成されたスタンプを載置し、スタンプを介して、塗膜に、紫外線を照射して、紫外線硬化性アクリル樹脂を硬化させ、スタンプを剥離して、その表面に、グループピッチが 0.32 μ m となるように、グループとランドが形成された厚さ 10 μ m の第一の中間層を形成した。

【0141】

さらに、第一の中間層が形成された基板をスパッタリング装置にセットし、ZnS と SiO₂ の混合物ターゲットおよび Mg からなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、32 nm の厚さを有する第二の記録層を形成した。ここに、ZnS と SiO₂ の混合物ターゲットは、ZnS と SiO₂ のモル比が 80:20 の混合物を使用した。

【0142】

第二の記録層中の Zn、Si、Mg、O および S の含有量は、それぞれ、21.5 原子%、10.1 原子%、20.8 原子%、20.1 原子% および 27.5 原子% であった。

【0143】

ここに、第二の記録層に含まれる Zn、Si、Mg、O および S の含有量は、理学電気工業株式会社製の蛍光 X 線装置「RIX2000」（商品名）を用いて、Rh 管の管電圧 = 50 kV、管電流 = 50 mA の条件で、X 線を発生させ、FP 法によって、測定した。ただし、O はポリカーボネート基板中にも含まれているため、O の含有量は、O が Si と結合して、SiO₂ の状態にあると仮定して、Si の含有量の 2 倍の原子%とした。

【0144】

次いで、第二の記録層の表面上に、第一の中間層を形成したのと同様にして、10 μ m の厚さを有する第二の中間層を形成し、さらに、第二の中間層の表面上に、第二の記録層の形成と同じ方法を用いて、24 nm の厚さを有する第三の記録層を、スパッタリング法により、形成した。

【0145】

次いで、第三の記録層の表面上に、第一の中間層を形成したのと同様にして、 $10\mu\text{m}$ の厚さを有する第三の中間層を形成し、さらに、第三の中間層の表面上に、第二の記録層を形成したのと同様にして、 18nm の厚さを有する第四の記録層を、スパッタリング法により、形成した。

【0146】

最後に、第四の記録層の表面上に、紫外線硬化性アクリル樹脂を、スピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜に、紫外線を照射して、紫外線硬化性アクリル樹脂を硬化させ、 $85\mu\text{m}$ の厚さを有する光透過層を形成した。

【0147】

こうして、光記録ディスクサンプル#1を作製した。

【0148】

次いで、光記録ディスクサンプル#1を、パルステック工業株式会社製の光記録媒体評価装置「DDU1000」（商品名）にセットし、以下の条件で、光記録ディスクサンプル#1に、データを記録した。

【0149】

波長が 405nm の青色レーザビームを、記録用レーザビームとして用い、開口数NAが0.85の対物レンズを用いて、レーザビームを、光透過層を介して、第一の記録層に集光し、下記の記録信号条件で、(1, 7) RLL変調方式における2Tの長さの記録マークおよび8Tの長さの記録マークを、それぞれ、光記録ディスクサンプル#1の第一の記録層に形成した。

【0150】

さらに、レーザビームを、光透過層を介して、第一の記録層に集光し、2Tないし8Tの長さの記録マークを、ランダムに組み合わせて、データを記録した。

【0151】

レーザビームのパワーを変調するレーザパワー制御信号は、図9に示されるパルス列パターンを用い、レーザビームの記録パワー P_w は、 5mW に設定し、中間パワー P_m は、 4mW に設定し、基底パワー P_b は、 3mW に設定した。

【0152】

次いで、レーザビームの記録パワー P_w を、 5mW ないし 12mW の範囲で、 5mW から少しずつ、上げていき、順次、第一の記録層にデータを記録した。

【0153】

変調方式: (1, 7) RLL

記録線速度: 5.3m/秒

チャンネルビット長: $0.12\mu\text{m}$

チャンネルクロック: 66MHz

記録方式: オングループ記録

次いで、上述の光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#1の第一の記録層に、再生パワーに設定されたレーザビームを照射して、第一の記録層のデータが記録されている2本のトラックに挟まれたトラックに記録されたデータを再生し、記録マークが形成されていない部分の反射率と、2Tの長さの記録マークを形成して記録したデータを、再生したときの再生信号のC/N比と、8Tの長さの記録マークを形成して記録したデータを、再生したときの再生信号のC/N比と、2Tないし8Tの長さの記録マークをランダムに組み合わせて、記録したデータを再生したときのクロックジッタとを、それぞれ、測定した。

【0154】

ここに、光記録ディスクサンプル#1が四層の記録層を有しており、第一の記録層に照射したレーザビームの反射成分中には、第一の記録層以外の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層によって反射されたレーザビームも含まれているため、以下のようにして、第一の記録層以外の記録層からのレーザビームの反射成分を除去して、第一の記録層の反射率を算出した。

【0155】

すなわち、一つの記録層のみを有する光記録ディスクと、中間層を介して、積層された二層の記録層を有する光記録ディスクを準備し、中間層の厚みを変えて、各光記録ディスクにつき、下層側の記録層の反射率を測定し、測定した各光記録ディスクの反射率を比較した。

【0156】

その結果、二層の記録層を有する光記録ディスクにつき、下層側の記録層の反射率を測定したところ、中間層の厚みが $10\ \mu\text{m}$ の場合に、下層側の記録層の反射率のうちの 8% が、上層側の記録層による反射成分であり、また、中間層の厚みが $15\ \mu\text{m}$ の場合に、下層側の記録層の反射率のうちの 2% が、上層側の記録層による反射成分であることが認められた。これらの結果をもとに、他の記録層によるレーザビームの反射成分を算出し、算出した反射成分を、第一の記録層に照射したレーザビームの反射成分中から除去することにより、第一の記録層の反射率を算出した。

【0157】

再生信号の C/N 比の測定は、アドバンテスト株式会社製のスペクトラムアナライザー「スペクトラムアナライザー XK180」（商品名）を用いて、測定した。

【0158】

また、クロックジッタは、タイムインターバルアナライザによって、再生信号の「ゆらぎ σ 」を求め、 σ/T_w (T_w : クロックの 1 周期) によって、算出した。クロックジッタの測定に際しては、リミットイコライザを使用し、ジッタの測定は 4 ms の時間で測定した。

【0159】

データの再生にあたっては、405 nm の波長を有するレーザビームおよび開口数 NA が 0.85 の対物レンズを用い、再生用レーザビームのパワーは 0.7 mW とした。

【0160】

測定結果は、表 1 に示されている。

【0161】

表 1 には、記録パワー P_w を 5 mW ないし 12 mW の範囲で変化させて、光記録ディスクサンプル # 1 の第一の記録層に記録したデータを、再生したときに、最小の C/N 比を得られたときの記録パワー P_w 、その記録パワー P_w で、光記録ディスクサンプル # 1 の第一の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号の C/N 比およびジッタが示されている。

【0162】

次いで、上述の光記録媒体評価装置を用いて、レーザビームを、光透過層を介して、光記録ディスクサンプル # 1 の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、順次、集光し、(1, 7) RLL 変調方式における 2T の長さの記録マークおよび 8T の長さの記録マークを形成した。

【0163】

さらに、レーザビームを、光記録ディスクサンプル # 1 の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、順次、集光し、8T の長さの記録マークを、ランダムに組み合わせて、データを記録した。

【0164】

レーザビームのパワーを変調するレーザパワー制御信号は、図 9 に示されるパルス列パターンを用い、レーザビームの記録パワー P_w は、5 mW に設定し、中間パワー P_m および基底パワー P_b は、それぞれ、4 mW と 3 mW に設定した。

【0165】

次いで、レーザビームの記録パワー P_w を、光記録ディスクサンプル # 1 の第一の記録層にデータを記録したときと同様に、5 mW ないし 12 mW の範囲で、5 mW から少しずつ、上げていき、順次、光記録ディスクサンプル # 1 の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層にデータを記録した。

【0166】

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#1の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、再生パワーに設定されたレーザビームを、順次、照射し、記録マークが形成されていない部分の反射率と、2Tの長さの記録マークを形成して記録したデータを、再生したときの再生信号のC/N比と、8Tの長さの記録マークを形成して記録したデータを、再生したときの再生信号のC/N比と、2Tないし8Tの長さの記録マークをランダムに組み合わせて、記録したデータを再生したときのクロックジッタとを、それぞれ、測定した。

【0167】

データの再生にあたっては、第一の記録層に記録されたデータを再生したときと同様に、データが記録されている2本のトラックに挟まれたトラックに記録されたデータを再生した。

【0168】

また、光記録ディスクサンプル#1の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の反射率は、第一の記録層の反射率と同様にして、求めた。

測定結果は、表1に示されている。

【0169】

表1には、記録パワーPwを5mWないし12mWの範囲で変化させて、光記録ディスクサンプル#1の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに記録したデータを、再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPw、その記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比およびジッタが示されている。

【0170】

【表1】

	反射率 (%)	2T C/N (dB)	8T C/N (dB)	ジッタ (%)	記録パワー (mW)
第四の記録層	4.7	41.2	49.6	10.5	12
第三の記録層	5.4	44.0	49.8	9.8	12
第二の記録層	3.7	44.3	53.5	9.8	10
第一の記録層	4.6	39.4	53.0	10.7	9

【0171】

表1に示されるように、記録マークが形成されていない部分における第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の反射率は、それぞれ、4.6%、3.7%、5.4%および4.7%であり、光記録ディスクサンプル#1においては、第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層が、いずれも、3.0%以上の反射率を有し、十分に高い反射率を有していることが判明した。

【0172】

また、表1に示されるように、2Tの長さの記録マークあるいは8Tの長さの記録マークを形成して、記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比は、光記録ディスクサンプル#1の第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のいずれも、それぞれ、39dB以上、49dB以上で、高いC/N比の再生信号が得られることが判明した。

【0173】

さらに、表1に示されるように、2Tないし8Tの長さを組み合わせた記録マークを形成して、記録したデータを再生したときの再生信号のジッタは、光記録ディスクサンプル#1の第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のいずれにおいても、11%以下で、ジッタの低い再生信号が得られることが判明した。

【0174】

次いで、オージェ分光分析装置、光学式膜厚測定装置および透過型電子顕微鏡を用いて、光記録ディスクサンプル#1の第四の記録層の状態を確認した。この結果、記録用のパワーに設定されたレーザビームが照射された第四の記録層の領域で、金属Znの存在と、金属Znと元素Sとの化合物の結晶成長が認められた。

【0175】

本実施例においては、以下の分析と判断により、金属Znの存在が認められた状態を、第四の記録層に、金属Znが単体の形で含まれるとした。また、以下の分析と判断により、金属Znと元素Sの化合物の結晶成長が認められた状態を、金属Znと結合して、金属Znとの化合物の結晶を生成する元素Sが、第四の記録層に含まれるものとした。

【0176】

具体的には、光記録ディスクサンプル#1と同様の構成を有する光記録ディスクサンプルを三つ作成し、三つの光記録ディスクサンプルの第四の記録層の一部に、光記録ディスクサンプル#1にデータを記録したのと同じようにして、データを記録した。

【0177】

次いで、データが記録された三つの光記録ディスクサンプルのうちの一つにつき、カッターで切り込みを入れて、光透過層を剥がし、第四の記録層を露出させ、露出した第四の記録層の表面に、20nmの厚さを有し、 Al_2O_3 を主成分として含む誘電体膜と、100nmの厚さを有し、Alを主成分として含む金属膜とを、スパッタリング法により、順次、形成した。ここに、誘電体膜を形成するのに、 Al_2O_3 を用いるとともに、金属膜を形成するのに、Alを用いたのは、分析に影響しないように、第四の記録層に含まれる金属以外の材料を、金属膜と誘電体膜に使用する必要があるからである。また、金属膜を形成したのは、オージェ分光分析装置を用いた測定の際に、光記録ディスクサンプルが帯電するのを防止するためである。

【0178】

次いで、誘電体膜および金属膜を形成した光記録ディスクサンプルの金属膜表面を、局部的にスパッタリングし、第四の記録層の表面の一部が露出するように、約2mmの孔を形成した。

【0179】

次いで、データが記録された光記録ディスクサンプルにおいて、第四の記録層のデータが記録された領域と、第四の記録層のデータ未記録の領域につき、オージェ分光分析装置を用いて、エネルギースペクトルを測定した。ここに、エネルギースペクトルの測定に際しては、アルバック・ファイ株式会社製のオージェ分光分析装置「SAM680」を用い、測定条件を、加速電圧5kV、Tilt30deg、試料電流10nA、Arイオンビームスパッタエッチング加速電圧2kVに設定して、測定した。

【0180】

こうして、第四の記録層のデータが記録された領域と、第四の記録層のデータ未記録の領域につき、エネルギースペクトルを測定した結果、データが未記録の領域では、金属のエネルギースペクトルと、化合物のエネルギースペクトルが混在していると思われるスペクトルが存在し、一方、データが記録された領域では、化合物のエネルギースペクトルのみが認められた。

【0181】

次いで、先の三つの光記録ディスクサンプルのうちの他の一つの光記録ディスクサンプルにカッターで切れ込みを入れて、光透過層、第四の記録層および中間層を切り離し、切り離した光透過層、第四の記録層および中間層を、紫外線硬化樹脂を用いて、光透過層をスライドガラスに接するようにして、スライドガラス上に接着させた。

【0182】

こうして形成した光記録ディスクサンプルにおいて、第四の記録層のデータが記録された領域と、第四の記録層のデータ未記録の領域につき、光学式膜厚測定装置を用いて、405 nmの波長を有するレーザビームに対する光吸収率を測定した。ここに、光吸収率の測定に際しては、steag E T A - O P T I K株式会社製の光学式膜厚測定装置「E T A - R T」（商品名）を用いた。

【0183】

こうして、第四の記録層のデータが記録された領域と、第四の記録層のデータ未記録の領域につき、405 nmの波長を有するレーザビームに対する光吸収率を測定した結果、データが未記録の領域では、17%の光吸収率を有し、一方、データが記録された領域では、13%の光吸収率を有することが認められた。光吸収率の減少は、金属Znの自由電子が光を多く吸収し、元素Sと化合物を作ること、金属Znの自由電子の数が少なくなり、光の吸収が減ったため、光吸収率が小さくなったと考えられる。

【0184】

このように、オージェ分光分析装置によるエネルギースペクトルの測定によって、データが未記録の領域において、金属のエネルギースペクトルと、化合物のエネルギースペクトルとが混在し、一方、データが記録された領域において、化合物のエネルギースペクトルのみが確認できたという結果が得られ、また、光学式膜厚測定装置による光吸収率の測定によって、データが記録された領域において、データが未記録の領域に比べて、光吸収率が低下したという結果が得られたため、これらの結果から、第四の記録層に金属Znの存在と、記録用のレーザビームを照射した第四の記録層の領域では、金属Znが元素Sと結合して、化合物の結晶が生成されたと判断した。

【0185】

次いで、データが記録された三つの光記録ディスクサンプルのうちの残りの1つの光記録ディスクサンプルにつき、透過電子顕微鏡装置を用いて、記録マークの電子回折パターンを測定した。このとき透過電子顕微鏡は、日本電子株式会社製の「J E M - 3 0 1 0」（商品名）を用い、加速電圧は300 kVに設定した。

【0186】

ここでは、光記録ディスクサンプルを、ミクロトームを用いて切削し、透過電子顕微鏡用のサンプルを作成した。切断された断面において、第四の記録層の電子回折パターンを測定した結果、データが未記録の領域では、ZnSのブロードな回折リングが認められ、一方、データが記録された領域では、ZnSの回折スポットが認められた。これらの結果から、記録用のレーザビームを照射した第四の記録層の領域では、ZnSの結晶が生成されたと判断した。

【0187】

実施例 2

射出成型法により作製された1.1 mmの厚さと、120 mmの直径を有するディスク状のポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、ZnSとSiO₂の混合物ターゲットおよびMgからなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、18 nmの厚さを有する記録層を形成して、光記録ディスクサンプル#2を作製した。

【0188】

ZnSとSiO₂の混合物ターゲットとしては、ZnSとSiO₂のモル比が80:20の混合物を使用した。

【0189】

光記録ディスクサンプル#2の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量は、それぞれ、21.5原子%、10.1原子%、20.8原子%、20.1原子%および7.5原子%であった。

【0190】

次いで、射出成型法により作製された1.1 mmの厚さと、120 mmの直径を有するディスク状のポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、ZnSとSiO₂

の混合物ターゲットおよびMgからなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、24 nmの厚さを有する記録層を形成して、光記録ディスクサンプル#3を作製した。

【0191】

ZnSとSiO₂の混合物ターゲットとしては、ZnSとSiO₂のモル比が80:20の混合物を使用した。

【0192】

光記録ディスクサンプル#3の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量は、それぞれ、21.5原子%、10.1原子%、20.8原子%、20.1原子%および27.5原子%であった。

【0193】

さらに、射出成型法により作製された1.1 mmの厚さと、120 mmの直径を有するディスク状のポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、ZnSとSiO₂の混合物ターゲットおよびMgからなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、32 nmの厚さを有する記録層を形成して、光記録ディスクサンプル#4を作製した。

【0194】

ZnSとSiO₂の混合物ターゲットとしては、ZnSとSiO₂のモル比が80:20の混合物を使用した。

【0195】

光記録ディスクサンプル#4の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量は、それぞれ、21.5原子%、10.1原子%、20.8原子%、20.1原子%および27.5原子%であった。

【0196】

次いで、上述の光学式膜厚測定装置を用いて、光記録ディスクサンプル#2ないし#4に、レーザビームを照射し、光記録ディスクサンプル#2の記録層の光透過率T1、光記録ディスクサンプル#3の記録層の光透過率T2、および光記録ディスクサンプル#4の記録層の光透過率T3を、それぞれ、測定した。

【0197】

測定結果は、表2に示されている。

【0198】

【表2】

	光透過率 (%)
サンプル #2	80
サンプル #3	69
サンプル #4	63

【0199】

表2に示されるように、光記録ディスクサンプル#2の記録層の光透過率T1、光記録ディスクサンプル#3の記録層の光透過率T2、および光記録ディスクサンプル#4の記録層の光透過率T3は、それぞれ、80%、69%および63%であり、いずれも、60%を越える非常に高い光透過率を有していることが判明した。

【0200】

実施例3

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、ZnSとSiO₂

の混合物を主成分として含むターゲットに代えて、モル比が20:30:50である La_2O_3 、 SiO_2 および Si_3N_4 の混合物を主成分として含むターゲットを用いた点、および、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の厚さを、それぞれ、28 nm、18 nmおよび15 nmとした点を除き、光記録ディスクサンプル#1と同様にして、光記録ディスクサンプル#5を作製した。

【0201】

ここに、光記録ディスクサンプル#5の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のLa、Si、Mg、OおよびNの含有量は、それぞれ、6.2原子%、24.1原子%、23.1原子%、24.6原子%および22.0原子%であった。

【0202】

ただし、Oはポリカーボネート基板中にも含まれているため、Oの含有量は、次のようにして求めた。

【0203】

まず、光記録ディスクサンプル#5に含まれるNの含有量から、 Si_3N_4 中のNと結合しているSiの含有量を求め、求めたSiの含有量を、光記録ディスクサンプル#5に含まれているSiの含有量から減算して、 SiO_2 中のSiの含有量を求め、これを2倍して、 SiO_2 中のOの含有量を求めた。

【0204】

次いで、光記録ディスクサンプル#5に含まれるLaの含有量から、 La_2O_3 中のLaと結合しているOの含有量を求め、これに、 SiO_2 中のSiと結合しているOの含有量を加算して、光記録ディスクサンプル#5に含まれるOの含有量を算出した。

【0205】

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#5の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、再生パワーに設定されたレーザビームを、順次、照射して、記録マークが形成されていない部分の反射率を測定した。ここに、レーザビームの再生パワーは、0.7 mWに設定した。

【0206】

測定結果は、表3に示されている。

【0207】

光記録ディスクサンプル#5の第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の反射率は、実施例1と同様にして、求めた。

【0208】

【表3】

	反射率 (%)
第四の記録層	3.6
第三の記録層	4.8
第二の記録層	4.3
第一の記録層	3.3

【0209】

表3に示されるように、記録マークが形成されていない部分における第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の反射率は、それぞれ、3.3%、4.3%、4.8%および3.6%であり、光記録ディスクサンプル#5においては、第一の記

録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層が、いずれも、3.0%以上の反射率を有し、十分に高い反射率を有していることが判明した。

【0210】

次いで、オージェ分光分析装置、光学式膜厚測定装置および透過型電子顕微鏡を用い、実施例1と同様にして、光記録ディスクサンプル#5の第四の記録層の状態を確認した。この結果、記録用のパワーに設定されたレーザビームが照射された第四の記録層の領域で、金属Laの存在と、金属Laと元素Oとの化合物の結晶成長が認められた。

【0211】

実施例4

まず、実施例1と同様にして、ポリカーボネート基板、第一の記録層および第一の中間層を、順次、形成した。

次いで、第一の中間層が形成されたポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、ZnSを主成分として含むターゲットおよびMgを主成分として含むターゲットを用いて、スパッタリング法により、35nmの厚さを有する第二の記録層を形成した。

【0212】

第二の記録層に含まれているZn、SおよびMgの含有量を、実施例1と同様にして、蛍光X線装置を用いて、測定したところ、第二の記録層中のZn、SおよびMgの含有量は、それぞれ、39.1原子%、47.0原子%および13.9原子%であった。

【0213】

次いで、第二の記録層の表面上に、第一の中間層を形成したのと同様にして、10 μ mの厚さを有する第二の中間層を形成し、さらに、第二の中間層の表面上に、第二の記録層を形成したのと同様にして、スパッタリング法により、21nmの厚さを有する第三の記録層を形成した。

【0214】

第三の記録層に含まれているZn、SおよびMgの含有量を、実施例1と同様にして、蛍光X線装置を用いて、測定したところ、第三の記録層中のZn、SおよびMgの含有量は、第二の記録層に含まれるZn、SおよびMgの含有量とほぼ同一であった。

【0215】

さらに、第三の記録層の表面上に、第一の中間層を形成したのと同様にして、10 μ mの厚さを有する第三の中間層を形成し、次いで、第三の中間層の表面上に、第二の記録層を形成したのと同様にして、17nmの厚さを有する第四の記録層を、スパッタリング法により、形成した。

【0216】

第四の記録層に含まれているZn、SおよびMgの含有量を、実施例1と同様にして、蛍光X線装置を用いて、測定したところ、第四の記録層中のZn、SおよびMgの含有量は、第二の記録層に含まれるZn、SおよびMgの含有量とほぼ同一であった。

【0217】

最後に、紫外線硬化性アクリル樹脂を、第四の記録層の表面上に、スピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜に、紫外線を照射して、紫外線硬化性アクリル樹脂を硬化させ、70 μ mの厚さを有する光透過層を形成した。

【0218】

こうして、光記録ディスクサンプル#6を作製した。

【0219】

次いで、ZnSを主成分として含むターゲットおよびMgを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることにより、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびMgの含有量を、それぞれ、34.8原子%、44.2原子%および20.0原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#7を作製した。

【0220】

さらに、ZnSを主成分として含むターゲットおよびMgを主成分として含むターゲット

トの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびMgの含有量を、それぞれ、32.9原子%、42.8原子%および24.3原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#8を作製した。

【0221】

次いで、ZnSを主成分として含むターゲットおよびMgを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびMgの含有量を、それぞれ、28.9原子%、37.6原子%および33.5原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#9を作製した。

【0222】

さらに、ZnSを主成分として含むターゲットおよびMgを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびMgの含有量を、それぞれ、29.9原子%、30.2原子%および39.9原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#10を作製した。

【0223】

次いで、実施例1で用いた光記録媒体評価装置と同じ光記録媒体評価装置を用いて、レーザビームを、光透過層を介して、光記録ディスクサンプル#6の第四の記録層に、集光し、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。ここに、レーザビームの記録パワーPwは、5mWとした。

【0224】

次いで、レーザビームの記録パワーPwを、5mWないし12mWの範囲で、5mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

【0225】

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#6の第四の記録層に、再生パワーに設定されたレーザビームを、照射し、第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を測定した。ここに、レーザビームの再生パワーは、1.0mWとした。

【0226】

測定結果は、表4に示されている。

【0227】

表4には、記録パワーPwを5mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを、再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPwおよびその記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

【0228】

次いで、記録層のレーザビームに対する反射率が小さくなるほど、その記録層に、レーザビームをフォーカスさせることが困難になる点に着目し、光記録ディスクサンプル#6の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層のレーザビームに対する反射特性を評価するために、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#6の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、順次、レーザビームを照射して、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームをフォーカスさせ、レーザビームを、正常に、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスさせることができるか否かを判定した。

【0229】

判定結果は、表4に示されている。

【0230】

表4において、「○」は、光記録ディスクサンプル#6の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層のすべての記録層に、レーザビームを正常にフォーカスさせることができた場合を示し、「×」は、光記録ディスクサンプル#6の第一の記録層、第二の記録

層および第三の記録層のうちの全部または一部の記録層へのレーザビームのフォーカスが不可能であった場合を示している。

【0231】

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#7ないし#10の第四の記録層に、順次、レーザビームを照射し、光記録ディスクサンプル#6と同様に、8Tの長さの記録マークを形成し、データを記録した。ここに、データの記録に際しては、レーザビームの記録パワー P_w を、光記録ディスクサンプル#6の場合と同様に、5mWないし12mWの範囲で、5mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

【0232】

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#7ないし#10の第四の記録層に記録したデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#7ないし#10の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームをフォーカスさせ、レーザビームを、正常に、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスさせることができるか否かを判定した。

【0233】

測定結果および試験結果は、表4に示されている。

【0234】

表4には、光記録ディスクサンプル#7ないし#10につき、光記録ディスクサンプル#6の場合と同様に、記録パワー P_w を5mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワー P_w およびその記録パワー P_w で記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

【0235】

【表4】

	組成 (原子%)			記録パワー (mW)	8T/CN (dB)	フォーカス
	Zn	S	Mg			
サンプル#6	39.1	47.0	13.9	12	10.6	○
サンプル#7	34.8	44.2	20.0	12	40.7	○
サンプル#8	32.9	42.8	24.3	10	49.1	○
サンプル#9	28.9	37.6	33.5	7	48.8	○
サンプル#10	29.9	30.2	39.9	7	43.4	×

【0236】

表4に示されるように、Mgの含有量が20原子%ないし35原子%の範囲内にある光記録ディスクサンプル#7ないし#9においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、いずれも、40dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常に、フォーカスさせることができることが認められた。

【0237】

これに対して、Mgの含有量が20原子%未満である光記録ディスクサンプル#6においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が40%未

満であり、また、Mgの含有量が3.5原子%を越える光記録ディスクサンプル#10においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常に、フォーカスさせることができなかった。

【0238】

実施例5

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、Mgを主成分として含むターゲットに代えて、Alを主成分として含むターゲットを用いた点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#11を作製した。

【0239】

光記録ディスクサンプル#11の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層に含まれているZn、SおよびAlの含有量を、実施例1と同様にして、蛍光X線装置を用いて、測定したところ、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびAlの含有量は、それぞれ、39.7原子%、50.3原子%および10.0原子%であった。

【0240】

さらに、ZnSを主成分として含むターゲットとAlを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびAlの含有量を、それぞれ、35.7原子%、45.4原子%および18.9原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#11と同様にして、光記録ディスクサンプル#12を作製した。

【0241】

次いで、ZnSを主成分として含むターゲットとAlを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびAlの含有量を、それぞれ、32.8原子%、41.6原子%および25.6原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#11と同様にして、光記録ディスクサンプル#13を作製した。

【0242】

さらに、ZnSを主成分として含むターゲットとAlを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびAlの含有量を、それぞれ、29.7原子%、39.0原子%および31.3原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#11と同様にして、光記録ディスクサンプル#14を作製した。

【0243】

次いで、ZnSを主成分として含むターゲットとAlを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびAlの含有量を、それぞれ、25.3原子%、33.5原子%および41.2原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#11と同様にして、光記録ディスクサンプル#15を作製した。

【0244】

さらに、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル#11ないし#15の第四の記録層に、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、実施例3と同様に、レーザビームの記録パワーPwを、5mWないし12mWの範囲で、5mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

【0245】

次いで、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル#11ないし#15の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#11ないし#15の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームをフォーカスさせ、レーザビームを、正常に、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスさせることができるか否かを判定した。

【0246】

測定結果および判定結果は、表5に示されている。

【0247】

表5には、実施例4と同様に、記録パワー P_w を5mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワー P_w およびその記録パワー P_w で記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

【0248】

【表5】

	組成 (原子%)			記録パワー (mW)	8T/CN (dB)	フォーカス
	Zn	S	Al			
サンプル #11	39.7	50.3	10.0	12	30.8	○
サンプル #12	35.7	45.4	18.9	12	42.9	○
サンプル #13	32.8	41.6	25.6	12	47.7	○
サンプル #14	29.7	39.0	31.3	8	47.8	○
サンプル #15	25.3	33.5	41.2	5	42.2	×

【0249】

表5に示されるように、Alの含有量が18原子%ないし32原子%の範囲内にある光記録ディスクサンプル#12ないし#14においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、いずれも、40dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常に、フォーカスさせることができることが認められた。

【0250】

これに対して、Alの含有量が18原子%未満である光記録ディスクサンプル#11においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が40%未満であり、また、Alの含有量が32原子%を越える光記録ディスクサンプル#15においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを正常にフォーカスさせることができなかった。

【0251】

実施例6

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、Mgを主成分として含むターゲットに代えて、Tiを主成分として含むターゲットを用いた点、および、第二の記録層、第三の記録層、第四の記録層の厚さを、それぞれ、30nm、18nmおよび14nmとした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#16を作製した。

【0252】

光記録ディスクサンプル#16の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層に含まれているZn、SおよびTiの含有量を、実施例1と同様にして、蛍光X線装置を用いて、測定したところ、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびTiの含有量は、それぞれ、43.6原子%、48.8原子%および7.6原子%であ

った。

【0253】

次いで、ZnSを主成分として含むターゲットとTiを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびTiの含有量を、それぞれ、41.8原子%、47.9原子%および10.3原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#16と同様にして、光記録ディスクサンプル#17を作製した。

【0254】

さらに、ZnSを主成分として含むターゲットとTiを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびTiの含有量を、それぞれ、38.3原子%、46.6原子%および14.8原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#16と同様にして、光記録ディスクサンプル#18を作製した。

【0255】

次いで、ZnSを主成分として含むターゲットとTiを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびTiの含有量を、それぞれ、35.7原子%、42.2原子%および22.1原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#16と同様にして、光記録ディスクサンプル#19を作製した。

【0256】

さらに、ZnSを主成分として含むターゲットとTiを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびTiの含有量を、それぞれ、33.9原子%、40.1原子%および26.0原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#16と同様にして、光記録ディスクサンプル#20を作製した。

【0257】

次いで、ZnSを主成分として含むターゲットとTiを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、SおよびTiの含有量を、それぞれ、30.8原子%、33.8原子%および35.4原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#16と同様にして、光記録ディスクサンプル#21を作製した。

【0258】

さらに、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル#16ないし#21の第四の記録層に、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、実施例3と同様に、レーザビームの記録パワーPwを、5mWないし12mWの範囲で、5mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

【0259】

次いで、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル#16ないし#21の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#16ないし#21の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームをフォーカスさせ、レーザビームを、正常に、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスさせることができるか否かを判定した。

【0260】

測定結果および判定結果は、表6に示されている。

【0261】

表6には、実施例4と同様に、記録パワーPwを5mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPwおよびその記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

【0262】

【表6】

	組成 (原子%)			記録パワー (mW)	8T/CN (dB)	フォーカス
	Zn	S	Ti			
サンプル #16	43.6	48.8	7.6	12	18.9	○
サンプル #17	41.6	47.9	10.3	12	41.7	○
サンプル #18	38.3	46.6	14.8	8	46.7	○
サンプル #19	35.7	42.2	22.1	7	49.9	○
サンプル #20	33.9	40.1	26.0	6	51.3	○
サンプル #21	30.8	33.8	35.4	5	43.0	×

【0263】

表6に示されるように、Tiの含有量が10原子%ないし26原子%の範囲内にある光記録ディスクサンプル#17ないし#20においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、いずれも、40dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常に、フォーカスさせることができることが認められた。

【0264】

これに対して、Tiの含有量が10原子%未満である光記録ディスクサンプル#16においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が40%未満であり、また、Tiの含有量が26原子%を越える光記録ディスクサンプル#21においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常に、フォーカスさせることができなかった。

【0265】

実施例7

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、ZnSを主成分として含むターゲットに代えて、モル比が80:20であるZnSとSiO₂の混合物を主成分として含むターゲットを用いた点、および、第三の記録層の厚さを、24nmとした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#22を作製した。

【0266】

光記録ディスクサンプル#22の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層に含まれているZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、実施例1と同様にして、蛍光X線装置を用いて、測定したところ、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量は、それぞれ、21.8原子%、10.8原子%、18.3原子%、21.6原子%および27.5原子%であった。

【0267】

次いで、ZnSとSiO₂の混合物ターゲットとMgを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、21.5原子%、10.1原子%、20.8原子%、20.1原子%および27.5原子%に変化させた点を除き、光記録

ディスクサンプル# 22と同様にして、光記録ディスクサンプル# 23を作製した。

【0268】

さらに、ZnSとSiO₂の混合物ターゲットとMgを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、20.0原子%、9.7原子%、23.6原子%、19.4原子%および27.3原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル# 22と同様にして、光記録ディスクサンプル# 24を作製した。

【0269】

次いで、ZnSとSiO₂の混合物ターゲットとMgを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、20.3原子%、9.1原子%、25.6原子%、18.2原子%および27.0原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル# 22と同様にして、光記録ディスクサンプル# 25を作製した。

【0270】

さらに、ZnSとSiO₂の混合物ターゲットとMgを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、19.6原子%、8.3原子%、30.8原子%、16.6原子%および24.7原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル# 22と同様にして、光記録ディスクサンプル# 26を作製した。

【0271】

次いで、ZnSとSiO₂の混合物ターゲットとMgを主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中のZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、19.1原子%、8.0原子%、33.9原子%、16.0原子%および23.0原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル# 22と同様にして、光記録ディスクサンプル# 27を作製した。

【0272】

さらに、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル# 22ないし# 27の第四の記録層に、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、レーザビームの記録パワーPwを、5mWないし12mWの範囲で、5mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

【0273】

次いで、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル# 22および# 27の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル# 22および# 27の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームをフォーカスさせ、レーザビームを、正常に、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスさせることができるか否かを判定した。

【0274】

測定結果および判定結果は、表7に示されている。

【0275】

表7には、実施例4と同様に、記録パワーPwを5mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPwおよびその記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

【0276】

【表 7】

	組成 (原子%)					記録 パワー (mW)	8T/CN (dB)	フォーカス
	Zn	Si	Mg	O	S			
サンプル #22	21.8	10.8	18.3	21.6	27.5	12	30.0	○
サンプル #23	21.5	10.1	20.8	20.1	27.5	11	48.8	○
サンプル #24	20.0	9.7	23.6	19.4	27.3	12	46.4	○
サンプル #25	20.3	9.1	25.6	18.2	27.0	11	50.3	○
サンプル #26	19.6	8.3	30.8	16.6	24.7	8	52.4	○
サンプル #27	19.1	8.0	33.9	16.0	23.0	6	53.8	×

【0277】

表 7 に示されるように、Mg の含有量が 20 原子% ないし 31 原子% の範囲内にある光記録ディスクサンプル #23 ないし #26 においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号の C/N 比が、いずれも、40 dB 以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常にフォーカスさせることができることが認められた。

【0278】

これに対して、Mg の含有量が 20 原子% 未満である光記録ディスクサンプル #22 においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号の C/N 比が 40 % 未満であり、また、Mg の含有量が 31 原子% を越える光記録ディスクサンプル #27 においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常に、フォーカスさせることができなかった。

【0279】

実施例 8

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、ZnS を主成分として含むターゲットに代えて、モル比が 50 : 50 である ZnS と SiO₂ の混合物を主成分として含むターゲットを用いた点、および、第三の記録層の厚さを、24 nm とした点を除き、光記録ディスクサンプル #6 と同様にして、光記録ディスクサンプル #28 を作製した。

【0280】

光記録ディスクサンプル #28 の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層に含まれている Zn、Si、Mg、O および S の含有量を、実施例 1 と同様にして、蛍光 X 線装置を用いて、測定したところ、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中の Zn、Si、Mg、O および S の含有量は、それぞれ、14.5 原子%、16.6 原子%、17.8 原子%、33.2 原子% および 17.9 原子% であった。

【0281】

次いで、ZnS と SiO₂ の混合物ターゲットと Mg を主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中の Zn、Si、Mg、O および S の含有量を、それぞれ、13.1 原子%、15.9 原子%、22.3 原子%、31.8 原子% および 16.9 原子% に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル #28 と同様にして、光記録ディスクサンプル #29 を作製した。

【0282】

さらに、 ZnS と SiO_2 の混合物ターゲットと Mg を主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中の Zn 、 Si 、 Mg 、 O および S の含有量を、それぞれ、12.9原子%、15.0原子%、26.1原子%、30.0原子%および16.0原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#28と同様にして、光記録ディスクサンプル#30を作製した。

【0283】

次いで、 ZnS と SiO_2 の混合物ターゲットと Mg を主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中の Zn 、 Si 、 Mg 、 O および S の含有量を、それぞれ、11.8原子%、13.2原子%、32.8原子%、26.4原子%および15.8原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#28と同様にして、光記録ディスクサンプル#31を作製した。

【0284】

さらに、 ZnS と SiO_2 の混合物ターゲットと Mg を主成分として含むターゲットの成膜パワーを変えることによって、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中の Zn 、 Si 、 Mg 、 O および S の含有量を、それぞれ、9.5原子%、10.7原子%、46.2原子%、21.4原子%および12.2原子%に変化させた点を除き、光記録ディスクサンプル#28と同様にして、光記録ディスク比較サンプル#32を作製した。

【0285】

次いで、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル#28ないし#32の第四の記録層に、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、レーザビームの記録パワー P_w を、5mWないし12mWの範囲で、5mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

【0286】

次いで、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル#28ないし#32の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号の C/N 比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#28ないし#32の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームをフォーカスさせ、レーザビームを、正常に、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスさせることができるか否かを判定した。

【0287】

測定結果および判定結果は、表8に示されている。

【0288】

表8には、実施例4と同様に、記録パワー P_w を5mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小の C/N 比を得られたときの記録パワー P_w およびその記録パワー P_w で記録したデータを再生したときの再生信号の C/N 比が示されている。

【0289】

【表 8】

	組成 (原子%)					記録 パワー (mW)	8T/CN (dB)	フォーカス
	Zn	Si	Mg	O	S			
サンプル # 28	14.5	16.6	17.8	33.2	17.9	12	16.6	○
サンプル # 29	13.1	15.9	22.3	31.8	16.9	12	43.6	○
サンプル # 30	12.9	15.0	26.1	30.0	16.0	10	48.6	○
サンプル # 31	11.8	13.2	32.8	26.4	15.8	7	46.1	○
サンプル # 32	9.5	10.7	46.2	21.4	12.2	6	36.3	×

【0290】

表 8 に示されるように、Mg の含有量が 20 原子% ないし 33 原子% の範囲内にある光記録ディスクサンプル # 29 ないし # 31 においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号の C/N 比が、いずれも、40 dB 以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常にフォーカスさせることができることが認められた。

【0291】

これに対して、Mg の含有量が 20 原子% 未満である光記録ディスクサンプル # 28 においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号の C/N 比が 40 % 未満であり、また、Mg の含有量が 33 原子% を越える光記録ディスクサンプル # 32 においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常に、フォーカスさせることができなかった。

【0292】

実施例 9

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、ZnS を主成分として含むターゲットに代えて、モル比が 20 : 30 : 50 である La_2O_3 、 SiO_2 および Si_3N_4 の混合物を主成分として含むターゲットを用いた点、および、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の厚さを、それぞれ、40 nm、24 nm および 19 nm とした点を除き、光記録ディスクサンプル # 6 と同様にして、光記録ディスクサンプル # 33 を作製した。

【0293】

光記録ディスクサンプル # 33 の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層に含まれている La、Si、Mg、O および N の含有量を、実施例 1 と同様にして、蛍光 X 線装置を用いて、測定したところ、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層中の La、Si、Mg、O および N の含有量は、それぞれ、6.2 原子%、24.1 原子%、23.1 原子%、24.6 原子% および 22.0 原子% であった。

【0294】

次いで、実施例 4 と同様にして、光記録ディスクサンプル # 33 の第四の記録層に、8 T の長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、レーザビームの記録パワー Pw を、5 mW ないし 12 mW の範囲で、5 mW から少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

【0295】

さらに、実施例 4 と同様にして、光記録ディスクサンプル # 33 の第四の記録層に記録

されたデータを再生して、8 Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル# 33の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームをフォーカスさせ、レーザビームを、正常に、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスさせることができるか否かを判定した。

【0296】

測定結果および判定結果は、表9に示されている。

【0297】

表9には、実施例4と同様に、記録パワーP_wを5 mWないし12 mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーP_wおよびその記録パワーP_wで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

【0298】

【表9】

	組成 (原子%)					記録 パワー (mW)	8T/CN (dB)	フォーカス
	La	Si	Mg	O	N			
サンプル #33	6.2	24.1	23.1	24.6	22.0	12	50.5	○

【0299】

表9に示されるように、光記録ディスクサンプル# 33においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、40 dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームを、正常に、フォーカスさせることができることが認められた。

【0300】

本発明は、以上の実施態様および実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。

【0301】

たとえば、図1および図2に示された実施態様においては、光記録媒体10は、基板11と、光透過層15と、基板11および光透過層15の間に、第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50を備えているが、本発明は、四層の記録層を有する光記録媒体に限定されるものではなく、広く、二層以上の記録層を有する光記録媒体に適用することができる。

【0302】

また、図1および図2に示された実施態様においては、第一の記録層20以外の第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50が、いずれも、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、CおよびNからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むように構成されているが、これに限られるものではなく、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、S、O、CおよびNからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むように構成されていてもよい。

【0303】

また、図1および図2に示される実施態様においては、 $ZnS \cdot SiO_2$ または $La \cdot Si \cdot O \cdot N$ を主成分として含むターゲットと、 Mg 、 Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法により、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50を形成するようにしているが、成膜の結果、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50に、 Zn または La の金属 M と、記録用レーザービームを照射することにより、金属 M と結合して、金属 M との化合物の結晶を生成する性質を有する S また O の元素とを、含ませることができればよく、 ZnS を主成分とするターゲットと、 Mg 、 Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法により、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50を形成することもできる。

【0304】

また、図1および図2に示される実施態様においては、第一の記録層20が、 Cu を主成分として含む第一の記録膜23aと、 Si を主成分として含む第二の記録膜23bとを有するように形成されているが、第一の記録層20を、 Cu を主成分として含む第一の記録膜23aと、 Si を主成分として含む第二の記録膜23bとを有するように形成することは必ずしも必要でなく、第一の記録層20を、 Ni 、 Cu 、 Si 、 Ti 、 Ge 、 Zr 、 Nb 、 Mo 、 In 、 Sn 、 W 、 Pb 、 Bi 、 Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属と、 S 、 O 、 C および N からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素との混合物を主成分として含む誘電体材料に、 Mg 、 Al および Ti からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属が添加された材料を含むように形成することもできる。

【0305】

また、図1および図2に示される実施態様においては、第一の記録層20が、 Cu を主成分として含む第一の記録膜23aと、 Si を主成分として含む第二の記録膜23bとを有するように構成され、第一の記録膜23aに主成分として含まれる元素と、第二の記録膜23bに主成分として含まれる元素と、を混合させて、データが記録される追記型の記録層より構成されているが、第一の記録層20は、たとえば、再生専用の記録層であってもよい。この場合には、第一の記録層としての記録層はとくに設けられず、支持基板11、あるいは、第一の中間層12が、最下層の記録層として機能し、支持基板11、あるいは、第一の中間層12の表面上に、ピットが形成され、かかるピットによって、データが記録される。

【0306】

また、図1および図2に示される実施態様において、光記録媒体10が、光透過層15を備えているが、光透過層15に代えて、または、光透過層15の表面上に、ハードコート組成物を主成分として含むハードコート層を設けてもよいし、さらに、潤滑性や防汚性の機能を付与するために、ハードコート層に潤滑剤を含ませてもよいし、ハードコート層の表面上に、潤滑剤を主成分として含む潤滑層を、別途、設けるようにしてもよい。

【0307】

さらに、図1および図2に示される実施態様においては、レーザービーム L は、光透過層15を介して、第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50に照射されるように構成されているが、本発明は、約0.6mmの厚さを有する光透過性基板と、約0.6mmの厚さを有するダミー基板と、光透過性基板とダミー基板との間に、二層以上の記録層を備えたDVD型の光記録媒体に適用することもできる。

【図面の簡単な説明】**【0308】**

【図1】 図1は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の略斜視図である。

【図2】 図2は、図1のAで示された部分の略拡大図である。

【図3】 図3は、第一の記録層の構成を示す略拡大図である。

【図4】 図4は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工

程図である。

【図 5】図 5 は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工程図である。

【図 6】図 6 は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工程図である。

【図 7】図 7 は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工程図である。

【図 8】図 8 は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工程図である。

【図 9】図 9 は、光記録媒体にデータを記録する際に、レーザビームのパワーを制御するレーザパワー制御信号のパルス列パターンを示すダイアグラムである。

【図 1 0】図 1 0 は、データが記録される前の第一の記録層の略断面図である。

【図 1 1】図 1 1 は、データが記録された後の第一の記録層の略断面図である。


【符号の説明】

【 0 3 0 9 】


- 1 0 光記録媒体
- 1 1 基板
- 1 1 a グループ
- 1 1 b ランド
- 1 2 第一の中間層
- 1 2 a グループ
- 1 2 b ランド
- 1 3 第二の中間層
- 1 3 a グループ
- 1 3 b ランド
- 1 4 第三の中間層
- 1 4 a グループ
- 1 4 b ランド
- 1 5 光透過層
- 2 0 第一の記録層
- 2 1 反射膜
- 2 2 第二の誘電体膜
- 2 3 a 第一の記録膜
- 2 3 b 第二の記録膜
- 2 4 第一の誘電体膜
- 3 0 第二の記録層
- 4 0 第三の記録層
- 5 0 第四の記録層
- 6 0、6 1 スタンパ

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】



【図 10】



【図 11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数の記録層を備え、レーザービームの光入射面から最も遠い記録層に、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができ、かつ、レーザービームの光入射面から最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができる光記録媒体を提供することを目的とする。

【解決手段】 基板 11 と、基板 11 上に、第一の中間層 12、第二の中間層 13 および第三の中間層 14 を介して、積層された基板 11 上に形成された第一の記録層 20、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 を備え、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、Zn および La からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素 M の単体と、記録用のレーザービームが照射されることにより、金属元素 M の単体と結合して、金属元素 M との化合物の結晶を生成する元素 X とを、含むことを特徴とする光記録媒体。

【選択図】 図 2

特願 2003-398736

出願人履歴情報

識別番号

[000003067]

1. 変更年月日

2003年 6月27日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名

TDK株式会社